

Tehnički list | Čelična vlakna


ČELIČNA VLAKNA

kukasti završetak

- 1 Tip vlakna 3 Dužina 5 Specifikacija materijala

DE 60/0,90 N

- 2 Oblik vlakna 4 Promjer



GEOMETRIJA

1 Tip vlakna	žičana vlakna
2 Oblik	kukasti završeci
3 Dužina (L)	60 mm ± 10%
4 Promjer (d)	0,90 mm ± 10%
Presjek	okrugli
Omjer (L/d)	67

KOLIČINE VLAKANA

Količina vlakana	3.337 fibres/kg
Minimalno doziranje	15 kg/m ³

SVOJSTVA MATERIJALA

5 Specifikacija materijala	Normalna vlačna čvrstoća
Materijal	Čelik
Broj materijala	1.0313
Vlačna čvrstoća	1.550 N/mm ²
Model elastičnosti	210.000 N/mm ²

CERTIFIKATI

Standardi (DIN)	EN 14889-1
Certifikati (DIN)	EN ISO 9001:2008, EN ISO 50001



INFO

Zastupnik za prodaju vlakana u Hrvatskoj:


 Frankopanska 81 - HR-42230 Ludbreg
 +385 91 306 3667 - +385 91 2690 265
 www.duly.hr/krampeharex

PAKIRANJE



Vreće



Kutije



Big Bag



Keep Dry

SKLADIŠTENJE